

wallcem grigio

Rasatura uniformante traspirante per esterni ed interni.

sandtex wallcem grigio è un prodotto confezionato a base di cemento Portland, cemento alluminoso, sabbie e particolari additivi, indicato per stuccature, riparazioni e rasature di pareti e soffitti.

CARATTERISTICHE

sandtex wallcem grigio si caratterizza e si differenzia perché:

- consente la massima traspirabilità:
 $\mu = 18$, $S_d = 0,027$ m
- è resistente agli agenti atmosferici
- ha elevato potere d'adesione
- è antiritiro
- non va soggetto a distacchi
- è di facile applicazione
- resiste all'abrasione
- non è infiammabile e non è nocivo (norme CEE).

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex wallcem grigio è d'impiego ottimale quale:

- rasatura uniformante d'assorbimento: è particolarmente indicato quale sottofondo per l'applicazione di prodotti minerali quali **sandtex epoca**, **sandtex antiqua**, **sandtex sinopia**, **sandtex silix** e silossanici quali **sandtex domosil** e **sandtex rivestimenti silossanici**
- rasatura globale d'intonaci parzialmente ripristinati
- può essere applicato su calcestruzzo e prefabbricati in C.A., intonaci a base di calce e cemento, calcestruzzo cellulare o espanso.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Le superfici da trattare devono essere prive di macchie di grasso e non trattate precedentemente con idrorepellenti siliconici o similari
- pulire accuratamente la superficie da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco
- per il ripristino di vecchi intonaci polverosi o friabili, è consigliabile applicare preventivamente una mano del sottofondo protettivo **sandtex primer** diluito 1:8 con acqua
- su intonaci nuovi e su C.A. nuovo, inumidire uniformemente il supporto prima di applicare **sandtex wallcem grigio**
- mescolare in un recipiente pulito, nelle proporzioni di 1 parte di acqua e di 2,5 parti di **sandtex wallcem grigio** fino ad ottenere una malta pastosa di facile lavorabilità ed applicazione
- attendere almeno 5 minuti prima di metterlo in opera
- il tempo di lavorabilità di **sandtex wallcem grigio** è di circa 50 minuti (tempo determinato a 20 °C)
- può essere rifinito non appena inizia la presa
- **sandtex wallcem grigio** solidifica per idratazione ed essiccamento in circa 2 ore
- per applicazioni su spessori superiori ai 15 mm, additivare l'impasto con sabbia di granulometria compresa tra 0,5 e 0,04 mm fino ad un terzo del volume dell'intonaco
- su pareti ove fossero presenti lesioni a carattere dinamico o su pareti che presentino tracce di vecchie pitture, preparare una miscela nel rapporto 1 parte di **sandtex matonal**, 4 parti di **sandtex wallcem grigio** e 1 parte di acqua (quantità espresse in volume), incorporando a cavallo delle lesioni la fibra di vetro **sandtex fibratex E 70**
- non applicare con temperatura inferiore a 7 °C, nè su supporti ghiacciati o surriscaldati dal sole o in presenza di forte vento
- non applicare con umidità relativa superiore a 80%
- conservare il prodotto in ambiente asciutto, sistemato su pallets, per uno stoccaggio non superiore a 12 mesi.

RESA

Il consumo di **sandtex wallcem grigio** è di circa 1,2 kg/m² per ogni mm di spessore applicato.

CONFEZIONI

sandtex wallcem grigio viene fornito in sacchi da 25 kg.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex antiqua
sandtex carso
sandtex domosil
sandtex duralbo
sandtex epoca marmo
sandtex epoca ottocento
sandtex epoca spatolato
sandtex eralit
sandtex fibratex E70
sandtex marina
sandtex matonal
sandtex primer
sandtex roller
sandtex silix
sandtex sinopia

CARATTERISTICHE TECNICHE

caratteristica - test	valore
inizio tempo di presa	50 min.
fine tempo di presa	120 min.
peso specifico della malta fresca	1,7
resistenza alla compressione	dopo 3 gg. 60 kg/cm ²
	dopo 28 gg. 150 kg/cm ²
resistenza alla flessione	dopo 3 gg. 25 kg/cm ²
	dopo 28 gg. 50 kg/cm ²
durezza o resistenza alla penetrazione (calcolo su uno spessore di 10 mm)	dopo 1 gg. 40 kg/cm ²
	dopo 5 gg. 160 kg/cm ²

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex wallcem grigio**

*"Applicare a frattazzo d'acciaio inox e rifinire con frattazzo di spugna bagnato, l'intonaco traspirante di rasatura, preparato con una parte di acqua e due parti di **sandtex wallcem grigio** a base di cemento Portland e cemento alluminoso, sabbie stanche selezionate, fibre sintetiche ed additivi che gli conferiscono ritiro compensato, adesione, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. Consumo medio 1,2 kg/m²/mm. Prezzo comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi, al m². _____ €*

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.