

TA02

AGGRAPPANTE - RASANTE

a base di calce idraulica naturale FENIX NHL5



TA02 è un aggrappante/rasante a base di calce idraulica naturale FENIX NHL5, inerti selezionati con granulometria massima pari a 2 mm e cellulose di origine naturale.

È adatto per l'applicazione su tutte le superfici particolarmente impegnative, dal punto di vista dell'adesione, per le normali finiture e malte da muratura.

TA02 ha un'elevata capacità di adesione, resistenza meccanica all'abrasione e durabilità nel tempo, è caratterizzato da elevata traspirabilità e basso contenuto di sali idrosolubili, non forma barriera al vapore e non contiene solventi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

TA02 si utilizza come aggrappante - ponte di aderenza su tutti i tipi di muratura o di supporto murario a superficie liscia o poco assorbente (es. cls o blocchi in cemento idrofobizzati) ove si renda necessario aumentare la capacità di aggrappo dell'intonaco civile.

TA02 è anche indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con cavillature, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento.

TA02 è applicabile su qualunque superficie dove si richieda una migliore preparazione del fondo per un successivo trattamento di finitura minerale o pittura.

TA02 consolida le superfici favorendo l'aggrappo degli strati successivi. È compatibile con l'utilizzo di reti in fibra di vetro allo scopo di realizzare rasature armate a contenimento di cavillature presenti nell'intonaco di fondo. Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. È compatibile con la successiva applicazione di marmorini, stucchi, rivestimenti plastici o minerali.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

TA02 si prepara miscelandolo solo ed esclusivamente con acqua in ragione di circa 6,5 litri/sacco, variandone la consistenza a seconda del tipo di applicazione e lavorazione adottata.

La preparazione dell'impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.

APPLICAZIONE

TA02 va steso mediante frattazzo di plastica o di metallo e rifinito con frattazzino di plastica o spugna in relazione alla granulometria ed al grado di finitura desiderato.

Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. È compatibile con la successiva applicazione di stabilitura civile, grassello, marmorini, stucchi, rivestimenti plastici o minerali, piastrelle, carta da parati ecc. Può inglobare reti in fibra di vetro nella realizzazione di rasature armate su intonaci esistenti con cavillature.

TA02 utilizzato come aggrappante ponte di aderenza dovrà essere applicato a spruzzo ed a consistenza plastica mediante macchina intonacatrice a spessore di 5/6 mm avendo cura di coprire l'intera superficie di supporto all'intonaco e di non regolarizzare il prodotto dopo l'applicazione. A presa avvenuta, dopo 24/48 h, potrà essere effettuato l'intonaco civile.

AVVERTENZE

Preparazione del supporto: applicare su supporti puliti da parti inconsistenti, privi di polvere, efflorescenze saline, oli, disarmanti, muffe, fuliggine ed altro materiale organico. Nel caso di intonaci con cavillature assicurarsi dell'adesione in parete dell'intonaco e della stabilità delle cavillature prima dell'intervento. Valutare a questo proposito l'opportunità di annegare una rete in fibra di vetro nella rasatura.

Supporti bagnati: non applicare su intonaci che non abbiano raggiunto un sufficiente grado di maturazione, su supporti umidi o impregnati di acqua o dove questa possa venire in contatto del materiale nella prima settimana dall'applicazione.

TASSULLO MATERIALI S.p.A.
via Nazionale, 157 38010 Tassullo (TN)
Tel: 0463/662100 Fax: 0463/662138
www.tassullo.com - areatecnica@tassullo.it



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. La TASSULLO MATERIALI S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

TA02

AVVERTENZE

Protezione dal gelo: non applicare a temperature inferiori a 5°C e proteggere il prodotto dal gelo nelle prime 48/72 ore dall'applicazione; è sconsigliato l'uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità e le caratteristiche finali del prodotto.

Alte temperature/supporti assorbenti: in presenza di elevate temperature o di intonaci di fondo molto assorbenti adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto.

Qualsiasi operazione successiva all'applicazione di **TA02** potrà avvenire dopo 24/48 ore dalla sua messa in opera.

Conservazione: 12 mesi (in confezione originale integra e in luogo coperto ed asciutto).

DATI E CARATTERISTICHE

Compatibilità ambientale

Natura: inorganica


Tipologia di inerte utilizzato: naturale, inorganico

Contenuto in riciclati: nessuno

Smaltimento: in discarica come materiale inerte (rifiuto non pericoloso)

VOC: TVOC < 2 µg/m³ (classificazione GEV Eimcode EC1)

Certificazione LEED

	TA02 contribuisce all'ottenimento dei crediti LEED per le seguenti aree	Materiali e Risorse (MR)	Qualità Ambientale Interna (QI)
		MR credito 5 (materiali regionali) fino a 2 punti	QI credito 4.1 (materiali basso emissivi) 1 punto

Conformità CE

Conforme alla UNI EN 998-1

DATI TECNICI

Granulometria (UNI EN 1015-1)	da 0 a 2 mm
Acqua d'impasto	0,22 l/Kg (ca. 6,5 l/sacco)
Massa volumica (UNI EN 1015-10)	ca. 1600 Kg/m ³
Resa (per rasatura)	3÷5 Kg/m ²
Adesione a cls (UNI EN 1015-12)	> 0,6 N/mm ²
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI 9233)	µ = 11
pH	> 10,5
Classe di reazione al fuoco	A1

FORNITURA

In sacchi da 30 kg.

VOCE DI CAPITOLATO

Aggrappante - Rasante a base di calce idraulica naturale FENIX conforme alla UNI EN 459-1, classificata NHL 5 e soggetta a marcatura CE secondo la normativa vigente tipo Tassullo TA02, caratterizzato da un basso contenuto di sali idrosolubili ed elevata traspirabilità, di granulometria massima pari a 2 mm, resistenza alla diffusione del vapore (µ) pari a 11, adesione a cls maggiore di 0.6 N/mm², pH > 10.5, classe A1 di reazione al fuoco, da utilizzarsi come aggrappante su supporti a superficie liscia o poco assorbente e/o come rasatura su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiacci, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con cavillature, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento, superfici eterogenee e sconnesse o a basso assorbimento d'acqua. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento aggrappante/ rasante.